

Cliente: Oxiteno Andina, C.A

ODC #23760

Fecha: Noviembre 2.015

Grava Cuarzo Marrón de Canto Rodado

Análisis Granulométrico

Malla US Standard	% Retenido
7	2,75
8	8,26
10	29,46
12	35,16
14	18,17
16	5,99
Plato	0,21

Análisis Químico

Composición Química	Resultado % p/p
Oxido de Silicio	96,98
Pérdida a 600°C	1,00
Oxido de Calcio	0,7
Oxido de Magnesio	0,09
Oxido Férrico	1-3
Ion Sulfato	0,00

"Esta muestra es una fracción puntual de un lote producido en conformidad con la especificación del producto. Variaciones deben ocurrir dentro de los límites establecidos en nuestra especificación. Siendo esta la base de las condiciones contractuales de venta"